

NEEMA AA-877H

미가류 고무 점착 방지제

모든 고무 제품에 사용되는 미가류 배합 고무의 표면 부착 방지제

◆ 성 상

- 외 관 : 유백색액상
- 저장 안정성 : 밀폐 상태에서 직사광선을 피하고 그늘진 곳(0~35℃)에서 최대 1년은 안정하다. 장기간 보관시 약간의 분리현상이 있을 수 있으나, 흔들어 사용하면 품질에는 아무런 문제가 없다.
- 생태 및 독성 : MSDS 참조

◆ 특 징

- 모든 고무제품에 사용되며 각종 공정에서 고무생지에 점착성을 방지해준다.
- 물에 희석하여 사용하므로 종래의 분타공정과 달리 고무생지면 위에 불균일한 도착이나 가루가 비산으로 인한 작업장 오염 및 작업자의 건강을 해칠 우려가 없다.
- 가공 완료된 제품의 표면은 광택을 얻을 수 있다.
- Calendering 된 고무제품 적재 시 점착방지 효능이 탁월하므로 작업성이 용이하다.

◆ 적용분야

- 생고무 및 각종 합성고무의 점착방지제로 적합하다.

◆ 사용방법

- 고무의 종류 및 사용공정에 따라서 3~10% 수용액으로 희석하여 사용한다.

◆ 추천처방

- 1) 희석비율 : 3~10% 수용액
- 2) 희석온도 : 실온
- 3) 처리방법 : Dipping
- 4) 냉각조건 및 온도 : Dipping 직후부터 냉품으로 고무표면 온도를 30~40℃이하로 냉각시킨다.
- 5) Cutting후 적재 시 온도 : 고무 표면온도 40℃이하