

IEVATAS FFS-330, FFS-100S

IEVATAS FFS-330, FFS-100S는 Polyester Staple fiber용 연신, 사상유제로 Fiberfill에 적합하다.

I. 성 상

	IEVATAS FFS-330	IEVATAS FFS-100S
성 상	백색 불투명 균일 액상	무색 투명 균일 액상
조 성	Polydimethylsiloxane	Functional silane
p H	7.0 ± 1.0	-
고 형 분 (%)	28.0 ± 1.0	98% 이상
이 온 성	비 이 온	-

II. 특 징

1. 사용이 간편하다.
2. PET S/F에 유연하고 미끄럽고 탄력성 있는 촉감을 부여한다.
3. 수세 견뢰도가 우수하다.
4. 황변이 거의 없다.

III. 사용방법

- IEVATAS FFS-330/FFS-100S = 40.0 ~ 50.0/2.5 ~ 3.5
- 먼저 IEVATAS FFS-100S를 물에 희석한 다음 IEVATAS FFS-330을 투입한다.
- 적정사용량은 현장 조건에 따라 변화될 수 있다.

IV. 처리조건

- 원하는 촉감이나 S/F 용도에 따라 처리 온도가 약간은 차이가 있으나 통상적으로 다음과 같이 처리한다.
- 160 ~ 180℃에서 10분 ~ 2시간

V. 보 관

원드럼에서 1년간 안정하며 일반적인 조건하에서는 안정하고 혹한에 동결될 수 있으나 가온하면 원래의 상태로 되며 제품의 성능에는 이상이 없다.

VI. 포장단위

120kg, 1ton HDPE Drum (IEVATAS FFS-330)
20kg, 120kg (IEVATAS FFS-100S)